



Уважаемые партнёры!
ВНИМАНИЕ!

Новинки в ассортименте тм. AVE.

AVE 2К Фосфатирующая грунтовка 0,5л + AVE Активатор для фосфатирующей грунтовки 0,5л

**2К
ФОСФАТИРУЮЩАЯ
ГРУНОВКА
+
АКТИВАТОР**

0,5л

AVE
АКТИВАТОР ДЛЯ
ФОСФАТИРУЮЩЕЙ
ГРУНОВКИ 0,5л
Activator for
etch primer

AVE
2К
ФОСФАТИРУЮЩАЯ
ГРУНОВКА
Etch Primer **0,5л**

***Не наносить 2К Грунт протравливающий Etch Primer на полиэфирные шпатлевки, термопластичные покрытия. Не изменять пропорции смешивания с активатором**



2К ФОСФАТИРУЮЩАЯ ГРУНОВКА + АКТИВАТОР

Двухкомпонентный протравливающий антикоррозионный грунт. Используется для предотвращения коррозии и создания грунтового слоя для эффективной адгезии последующих покрытий.

Способ применения:

Наносить в один или два мокрых слоя, с суммарной толщиной слоя должна составить около 15 мкм. Между слоями делать 5 - 10 минутные перерывы на испарение. Далее наносить 1К/2К наполнители и лакокрасочные покрытия.



2К ФОСФАТИРУЮЩАЯ ГРУНОВКА + АКТИВАТОР



Подготовка поверхности:

Очистить, используя очиститель силикона. Отшлифовать все очаги коррозии подходящими абразивами с плавным переходом на старое ЛКП. Вновь очистить поверхность очистителем.

Смешивание:

2:1 по объему с активатором.

Тщательно перемешать.

Разбавитель не требуется

Вязкость:

16-20 сек (DIN 4мм), 20°C

Жизнеспособность:

8 часов при 20°C

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:

Краскопульт с диаметром сопла 1,3 - 1,4мм.

Нанесение

Наносить 1-2 слоя. Рекомендуемая температура использования +10.. +30°C. Влажность не более 80%

Выдержка до нанесения следующего покрытия

30 мин при 20°C, но не более 14 суток
Рекомендуемая толщина 8-12 мкм Теоретический расход 50 г/м²

*Не наносить 2К Грунт протравливающий Etch Primer на полиэфирные шпатлевки, термопластичные покрытия. Не изменять пропорции смешивания с активатором

По всем вопросам обращайтесь к вашему персональному менеджеру или в отдел продаж.

М.О., г. Балашиха, ул. Звездная, вл.15
тел.: (495) 989-14-34, -35