

CRS Грунтовка 2К акриловая мокрый-по-мокрому

Цвет: серая

Назначение. CRS Грунтовка **2К акриловая мокрый-по-мокрому** предназначена для ремонтной окраски автомобилей, а также окраски кузовных запасных частей. Грунтовка может быть применена методом мокрый-по-мокрому, а также обычным способом, с естественной сушкой и, затем ручной или механической шлифовкой. Высохшее покрытие грунтовкой ровное, гладкое, имеет небольшой блеск.

Подготовка

Стальные, алюминиевые, оцинкованные детали должны быть загрунтованы катафорезной, или фосфатирующей грунтовкой. Бамперы и детали из пластика должны быть загрунтованы CRS 1К Адгезионной грунтовкой по пластику (ТУ 20.30.12-061-63146727-2017).

Перед применением убедиться, что грунтовка, отвердитель и разбавитель имеют температуру одинаковую с температурой окрасочного помещения и окрашиваемого изделия.

Отвердитель для CRS 2К акриловой грунтовки 4+1 (ТУ 2332-044-63146727-2016).

Соотношение с отвердителем: 3 : 1 по объему, или 4 : 1 по весу.

Разбавитель: CRS Разбавитель для 2К акриловой грунтовки 4+1 ТУ 2319-045-63146727-2016 или Растворитель Р-12 ГОСТ 7827-74

Разбавление: от 15 до 20%.

Рабочая вязкость: 18 – 20 с.

Перемешать, профильтровать через фильтровальную воронку или капроновую ткань.

Срок годности (жизнеспособность): не менее 1 час,

Применение

Мокрый-по-мокрому.

Нанести грунтовку на окрашиваемую поверхность пневмораспылением в **один слой (25 – 35 мкм)**. **Через 20 минут (при температуре 20 – 22°C)** можно наносить базисную эмаль, затем прозрачный лак. Удаление случайных дефектов покрытия можно проводить через один час естественной сушки (при температуре 20 – 22°C) ручной подшлифовкой Р-600 – Р-1000.

Со шлифовкой. Нанести грунтовку на окрашиваемую поверхность пневмораспылением в **два слоя (50 – 70 мкм)**. Промежуточная сушка 5 – 10 мин, перед ускоренной сушкой не менее 20 мин.

Ручная сухая шлифовка Р-600 – Р-800 возможна через 4 часа естественной сушки (при температуре 20 – 22°C).

Ручная шлифовка с водой Р-800 – Р100, или лёгкое сухое шлифование эксцентриковой шлифмашиной (Р-400 – Р-800) возможно через 24 часа естественной сушки (при температуре 20 – 22°C), или после сушки 30 минут при 60°C, или 15 минут при ИК-сушке. При этом достигается наилучший внешний вид покрытия базисной эмалью с прозрачным лаком.

Состав: Акриловый сополимер, пигменты, наполнители, растворители, специальные добавки.

Гарантийный срок – 24 месяца с даты изготовления.

Расход грунтовки на однослойное покрытие – 100 – 160 г/м² .

ТУ 20.30.12-089-63146727-2022

Пожароопасно.

Для профессионального применения. Работать в условиях вентиляции воздуха, использовать спецодежду, средства защиты кожи, органов дыхания и зрения.